

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HRC	45 - 55
Granulometria	µm	45 - 150
Temperatura di fusione	°C	1160 - 1235

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo 157 per impieghi ad alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/01/2019