RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

52T

Durezza	HV	540 - 635
Durezza	HRC	52 - 57
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	ºC	1000 - 1030

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF, CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla corrosione fino a temperature di 600ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016