RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

**52V**

| | | |
|---|---|---|
| Durezza | HV | 530 - 580 |
| Durezza | HRC | 51 - 54 |
| Granulometria | µm | 20 - 71 |
| Temperatura di fusione | ºC | 1000 - 1030 |

*Tipo impianto:* CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti resistenti all'usura e alla corrosione fino a temperature di 600ºC.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016