RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

58M

Durezza	HV	570
Durezza	HRC	54
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	ºC	1160 - 1235

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA, PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo 157 per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006