

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|---------------|-----|-----------|
| Durezza | HV | 680 - 780 |
| Durezza | HRC | 59 - 63 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti antiusura per impieghi ad alte temperature, lavorabili solo con rettifica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/05/2018