RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

541P

Durezza	HRC	38 - 42
Granulometria	µm	45 - 150
Temperatura di fusione	ºC	1275 - 1375

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto per impieghi antiusura ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/11/2018