

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	540
Durezza	HRC	51
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1090 - 1150

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Riparti resistenti all'usura e alla corrosione a temperature medio-alte.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006