RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

568P

Durezza	HRC	65 - 68
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.), LASER

Campo di impiego

Riporti duri resistenti ad usura abrasiva con impatti moderati

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2019