

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HRC	39 - 44
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.706 per riporti duri combinati a effetti corrosivi

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/06/2021