

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	59 - 64
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1100

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti su attrezzature lavoranti ad elevate temperature soggette ad abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 15/06/2021