## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza HV 580
Durezza HRC 54
Granulometria µm 53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

## Campo di impiego

Riporti antiabrasione con processo P.T.A. in lega base cobalto tipo Stellite Gr.4.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/08/2016