

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE MOLIBDENO



Durezza	HV	580 - 690
Durezza	HRC	54 - 60
Granulometria	µm	45 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Polvere ad alto tenore di nichel e molibdeno per impiego con processo P.T.A..

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/03/2006