RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

58V

Durezza	HV	570
Durezza	HRC	54
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	ºC	1160 - 1235

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO, PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo 157 per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006