RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



 $\begin{array}{cccc} \text{Durezza} & \text{HRC} & 59 - 64 \\ \text{Granulometria} & \mu\text{m} & 20 - 106 \\ \text{Temperatura di fusione} & ^{\circ}\text{C} & 1100 \\ \end{array}$

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti su attrezzature lavoranti ad elevate temperature soggette ad abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 15/06/2021