

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



| | | |
|---------------|-----|----------|
| Durezza | HRC | 39 - 44 |
| Granulometria | µm | 53 - 150 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.706 per riporti duri combinati a effetti corrosivi

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/06/2021