RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

60S

Durezza	HV	580 - 670
Durezza	HRC	54 - 59
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	ºC	980 - 1010

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla corrosione fino 600ºC. Deposito lavorabile solo con rettifica.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/08/2016