RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

60W

Durezza	HRC	55 - 60
Durezza	HV	590 - 700
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	ºC	980 - 1010

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla corrosione fino 600ºC. Deposito lavorabile solo con rettifica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016