RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

61M

Durezza	HV	540
Durezza	HRC	51
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	ºC	1090 - 1150

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego
Riporti resistenti all'usura e alla corrosione a temperature medio-alte.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006