

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**TGX2209**

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	800
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	600
Allungamento (5d)	%	32
Resilienza KV	J (-50°C)	130

Gas: Argon Puro

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

2.2      1000

**Campo di impiego**

Saldatura TIG di acciai Duplex tipo S31803-S32205 in prima passata senza protezione al rovescio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/04/2014