RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

W90T

Durezza DEL GRANO DI WC	HV	1275
Durezza DEL LEGANTE	HRC	62
Granulometria	µm	20 - 63

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF, CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego
Riporti resistenti a forte usura per abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006