

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI	HV	1200
WC		
Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	36 - 106

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO, PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Riporti antiusura con carburi di tungsteno sferici con buona resistenza all'abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016