RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

62TBT1

Durezza	HRC	60 - 65
Durezza	HV	700 - 830
Granulometria	µm	20 - 45

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego
Riporti resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016