RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

66P

Durezza	HRC	53 - 55
Granulometria	µm	20 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti P.T.A. resistenti all'usura per frizione e a corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016