RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

**69PH**

| | | |
|---|---|---|
| Durezza | HRC | 53 - 61 |
| Granulometria | µm | 53 - 180 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo Tribaloy T-800 per impieghi ad alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/06/2013