

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|-------------------------|-----|----------|
| Durezza DEL LEGANTE | HRC | 60 - 64 |
| Durezza DEL GRANO DI WC | HV | 2100 |
| Granulometria | µm | 45 - 125 |

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/03/2020