RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

F33P

Durezza	HRC	35
Durezza	HV	340
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti P.T.A. su valvole per motori auto con temperature di esercizio di 700ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016