RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL LEGANTE HRC 30
Durezza DEL GRANO DI HV 1900 WC 2200
Granulometria µm 45 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO

TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2025