RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

W12COM2

Durezza	HV	1275
Granulometria	µm	100 - 200
Temperatura di fusione	ºC	1300

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA, PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Carburo di tungsteno agglomerato al 12% di cobalto per metallizzazione a caldo e riporti PTA.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006