RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

**W55**

| | | |
|---|---|---|
| Durezza DEL LEGANTE | HRC | 59 - 63 |
| Durezza DEL GRANO DI WC | HV | 2100 |
| Granulometria | µm | 20 - 125 |

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA, CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti contenenti carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021