RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

W80M

Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	36 - 150

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA, PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti con carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016