RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

W85M

Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	36 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti spruzzati e rifusi con carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016