

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



*Dopo PWHT 690°C +/-15*

**Campo di impiego**

Bassolegato al 2.25%Cr-1%Mo per acciai resistenti a 600°C.

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	640
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	540
Allungamento (5d)	%	22
Resilienza KV	J (20°C)	150
Resilienza KV	J (-10°C)	90

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

1.6  
2  
2.4

**Applicazioni**

Caldareria, industria chimica e petrolchimica, fabbricazione di tubi.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/06/2021