

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	700		
	Limite Elastico	N/mm ²	650	0.8	1000
	Allungamento (5d)	%	25	1	1000
Campo di impiego	Resilienza KV	J (-20°C)	90	1.2	1000
Saldatura di acciai sottoposti a corrosione atmosferica.				1.6	1000
				2	1000

Applicazioni

Vagoni ferroviari, macchine per movimentazione terra, strutture edili, ponti, bracci di gru e strutture metalliche sottoposte a corrosione atmosferica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/06/2021