

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



Resistenza	N/mm ²	670
Limite Elastico	N/mm ²	550
Allungamento (5d)	%	24
Resilienza KV	J (20°C)	120
Resilienza KV	J (-30°C)	70

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000

Campo di impiego

Unioni di acciai dolci con elevate caratteristiche meccaniche ed alte temperature di lavoro.

Applicazioni

Costruzione e riparazione di serbatoi per gas liquidi, recipienti e condotte in pressione, impianti di distillazione, flange, basamenti e strutture molto sollecitate.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/06/2021