

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm ²	>550
Limite Elastico	N/mm ²	>400
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>47

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili
austenitici stabilizzati, resistenti a
corrosione.

Applicazioni

Carpenteria, fabbricazione tubi, caldareria, industria chimica e petrolifera,
produzione di automobili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/07/2021