

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	180
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	150
Allungamento (5d)	%	17
Temperatura di fusione	°C	575 - 625

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000
5	1000

**Campo di impiego**

Saldatura e riporti su alluminio al silicio di varia composizione.

**Applicazioni**

Monoblocchi e testate, carter, recipienti, tubazioni, flange, elettrodomestici, serbatoi, basamenti, telai, corpi di pompe e compressori, riparazione di difetti di fusione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/05/2007