

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



**Campo di impiego**

Saldatura del Cupronichel 70/30.

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	410
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	270
Allungamento (5d)	%	32
Resilienza KV	J (20°C)	110
Durezza	HB	100
Temperatura di fusione	°C	1180 - 1240

Ø  
(mm)      L  
(mm)

1.2  
1.6  
2  
2.4

**Applicazioni**

Impianti di dissalazione, costruzione di strutture navali e Off-Shore, impianti di raffreddamento che utilizzano come fluido l'acqua marina.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016