

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



**Campo di impiego**

Universale per la saldatura di leghe Cu-Al e riporti su acciaio.

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	430
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	220
Allungamento (5d)	%	45
Durezza	HB	130
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1040

Ø (mm)	L (mm)
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

**Applicazioni**

Cuscinetti a strisciamento di alberi, guide di scorrimento, scanalature di guide, valvole, pompe, pistoni, turbine, eliche ed alberi d'elica di navi, impianti di dissalazione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016