

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**Campo di impiego**

Unioni e riporti su attrezzature lavoranti a caldo soggette a forti pressioni e corrosione.

**Applicazioni**

Ricarica di stampi, lame troncabarre a caldo di notevole dimensione, punzoni, mazze per forgiatura ed, in genere, riporti su attrezzature sottoposte a colpi molto violenti a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

				<b>Ø (mm)</b>	<b>L (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	760			
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	450	0.8	1000	
Allungamento (5d)	%	35	1	1000	
Resilienza KV	J (-196°C)	80	1.2	1000	
Resilienza KV	J (20°C)	120	1.6	1000	
Durezza	HB (20°C)	200	2	1000	
			2.4	1000	
			3.2	1000	

Revisione 0.0 - 22/06/2021