

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 610 |
| Limite elastico | N/mm ² | 440 |
| Allungamento (5d) | % | 40 |
| Resilienza KV | J (20°C) | >75 |

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 1.6 | 250 |
| 2 | 300 |
| 2.5 | 350 |
| 3.2 | 350 |
| 4 | 350 |
| 5 | 450 |

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili 18-8 Cr-Ni con ottima resistenza meccanica e alla corrosione.

Applicazioni

Recipienti e tubazioni per l'industria conserviera, lavandini, vasellame, lavatrici, rivestimenti di facciate, caldaie, piastre tubiere, condotte, mescolatori, autoclavi, turbine idrauliche, macchine vendemmiatrici e per il trattamento delle acque, alberi di trasmissione, separatori, centrifughe, filtri

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/09/2017