

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	320
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	170
Allungamento (5d)	%	27
Durezza	HB	120
Temperatura di fusione	°C	825 - 990

Ø (mm)	L (mm)
1.6	
2	
2.4	
3.2	

**Campo di impiego**

Giunzioni e ripresa di difetti di fusione. Accoppiamenti sottoposti a basse pressioni.

**Applicazioni**

Riparazione di difetti di fusione su getti in bronzo di varia natura, riporti su acciai, ghise ed acciai inossidabili nonché bronzi di tutti i tipi, ottoni a basso tenore di zinco ed alpaca. Ricariche antifrizione su valvole, supporti, guide, pattini, bronzine, perni, eccentrici in ferro o ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016