

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



| | | |
|-------------------|--------|-----|
| Durezza DOPO | HRC | 52 |
| SALDATURA | (20°C) | |
| Durezza DOPO PWHT | HB | 250 |
| 760°Cx2h/aria | | |

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 1 | |
| 1.2 | |
| 1.6 | |
| 2 | |
| 2.4 | |
| 3.2 | |

Campo di impiego

Costruzione e rigenerazione del bordo di stampi in acciaio.

Applicazioni

Profilo di stampi per ceramica, rulli per colata continua, cilindri per laminazione, alberi a cammes, valvole.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/10/2021