

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



Durezza	HRC	55
	(20°C)	
Durezza	HRC	42
	(600°C)	

Ø (mm)	L (mm)
3.2	
4	
6.4	

**Campo di impiego**

Superlega a base cobalto di durezza elevata per riporti molto sollecitati.

**Applicazioni**

Coclee di macchine per lavorazione delle carni insaccate, guide di laminatoi, pale di mescolatori, parti di turbine, alberi e camicie di pompe, stampi per estrusione, tenute meccaniche.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2007