RIPORTO BARRETTA GTAW-OAW BASE COBALTO				Ø	L
COMMERSALD 571S	Durezza	HRC	55	(mm)	(mm)
		(20°C)		3.2	1000
	Durezza	HRC	42	4	1000
Campo di impiego		(600°C)		4.8	1000
Superlega a base cobalto di				5	1000
durezza elevata per riporti molto sollecitati.				6.4	1000

## **Applicazioni**

Coclee di macchine per lavorazione delle carni insaccate, guide di laminatoi, pale di mescolatori, parti di turbine, alberi e camicie di pompe, stampi per estrusione, tenute meccaniche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2007