

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO PWHT HRC  
(20°C)

52

Ø  
(mm)

L  
(mm)

Durezza DOPO HRC  
SALDATURA

38

1.6

1000

2

1000

2.4

1000

3.2

1000

4

**Campo di impiego**

Rigenerazione e costruzione di stampi in acciaio maraging.

**Applicazioni**

Ricostruzione di utensili o stampi di forma complessa usurati, rotti o criccati.

Riporto su stampi, matrici, punzoni, imbutitori impiegati nell'industria automobilistica, meccanica ed aeronautica.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/12/2016