

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC  
(20°C)

61

Ø  
(mm)

L  
(mm)

1.6 1000

2.4 1000

3.2 1000

4 1000

4.5 1000

### Campo di impiego

Riporto su trancianti a freddo e a caldo.

### Applicazioni

Lame di cesoia e trancianti a freddo per spessori massimi di 4 mm, matrici a sbavare quando lo spessore di base è sottile e lo stampato di piccole dimensioni, punzoni a sbavare con spessore della cartella inferiore a 3 mm.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/05/2022