

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



Resistenza	N/mm ²	580
Limite elastico	N/mm ²	420
Allungamento (5d)	%	40
Resilienza KV	J (20°C)	80

Ø (mm)	L (mm)
1.6	250
2	350
2.5	350
3.2	350
4	450

Campo di impiego

Unioni in piano di acciai inox
18%Cr-8%Ni-2,5%Mo, elevata
produttività e limitato apporto di
calore.

Applicazioni

Tubazioni, serbatoi, motori e corpi di pompe, mescolatori, impianti di distillazione, rinforzo con acciaio inossidabile di caldaie in acciaio dolce e riporti resistenti alla corrosione su acciai. Industria chimica e petrolchimica.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/09/2017