

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



				\varnothing (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	>550			
Limite elastico	N/mm ²	>380		2	300
Allungamento (5d)	%	>30		2.5	300
Resilienza KV	J (20°C)	>60		3.2	350

Campo di impiego

Elettrodo speciale per la saldatura in verticale discendente dell'acciaio inox tipo AISI 316L

Applicazioni

Industria chimica, petrolchimica e marittima, raffinerie, serbatoi, tubazioni, scambiatori di calore.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2021