

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio al Carbonio



| | | | | Ø (mm) | L (mm) |
|---|-------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|
| | Resistenza | N/mm ² | 560 | | |
| | Limite elastico | N/mm ² | 460 | 2.5 | 350 |
| | Allungamento (5d) | % | 30 | 3.2 | 350 |
| Campo di impiego | Resilienza KV | J (-46°C) | 50 | 4 | 450 |
| Assemblaggi di acciai laminati, forgiati e fusi di elevato spessore. | Resilienza KV | J (-20°C) | 80 | 5 | 450 |
| | Resilienza KV | J (20°C) | 140 | | |

Applicazioni

Tubazioni e serbatoi a pressione, flange, carri ponte, condotte forzate, basamenti di macchine, tramogge, ruote per catene, cilindri di presse.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017