

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	350
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1060

### **Campo di impiego**

Riporti antiusura su alberi lavorabili all'utensile.

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

### **Applicazioni**

Alberi di pompe a contatto col premistoppa, pistoni di martinetti idraulici, portate di alberi a cammes e a gomito, tamburi di freni, aste di pistoni, verricelli di trafilatura, rulli di guida, anelli soggetti ad usura, ventole, mandrini di macchine utensili.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 09/04/2021